

Tipo de acero		Composición Química (% en masa. Valores máximos a no ser que se indique lo contrario)					
Designación Simbólica	Designación Numérica	C	Si	Mn	P	S	Pb
36MnPb14	1.0765	0,32 a 0,39	0,40	1,30 a 1,70	0,060	0,10 a 0,18	015 a 035

Tipo de acero		Espesor t mm	Propiedades mecánicas		
Designación Simbólica	Designación Numérica		Estirado en frío (+C)		
			$R_{p0,2}$ MPa min.	R_m MPa	A min.%
36MnPb14	1.0765	$5 \leq t \leq 10$	500	660 a 960	6
		$10 < t \leq 16$	440	620 a 920	6
		$16 < t \leq 40$	390	600 a 900	7
		$40 < t \leq 63$	360	580 a 840	8
		$63 < t \leq 100$	340	560 a 820	9