

Tipo de acero		Composición Química (% en masa. Valores máximos a no ser que se indique lo contrario)									
Designación Simbólica	Designación Numérica	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	Cr+Mo+Ni
C15	1.0401	0,12 a 0,18	0,40	0,30 a 0,80	0,045	0,045	-	-	-	-	-

Tipo de acero		Espesor t mm	Propiedades mecánicas		
Designación Simbólica	Designación Numérica		Estirado en frío (+C)		
			$R_{p0,2}$ MPa min.	$R_m$ MPa	A min.%
C15	1.0401	$\geq 5 \leq 10$	380	500 a 800	7
		$>10 \leq 16$	340	480 a 780	8
		$>16 \leq 40$	280	430 a 730	9
		$> 40 \leq 63$	240	380 a 670	11
		$> 63 \leq 100$	215	340 a 600	12