

Tipo de acero		Composición Química (% en masa. Valores máximos a no ser que se indique lo contrario)									
Designación Simbólica	Designación Numérica	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	Cr+ Mo+Ni
C45	1.0503	0,42 a 0,50	0,10 a 0,40	0,50 a 0,80	0,045	0,045	0,40	0,10	0,40	0,30	0,63

Tipo de acero		Espesor t mm	Propiedades mecánicas		
Designación Simbólica	Designación Numérica		Estirado en frío (+C)		
			$R_{p0,2}$ MPa min.	R_m MPa	A min.%
C45	1.0503	$5 \leq t \leq 10$	565	750 a 1050	5
		$10 < t \leq 16$	500	710 a 1030	6
		$16 < t \leq 40$	410	650 a 1000	7
		$40 < t \leq 63$	360	630 a 900	8
		$63 < t \leq 100$	310	580 a 850	8