

Tipo de acero		Composición Química (% en masa. Valores máximos a no ser que se indique lo contrario)							
Designación Simbólica	Designación Numérica	C	Si	Mn	P	S	N	Cu	Otros
E335GC	1.0543	-	-	-	0,045	0,045	0,012	-	-

Tipo de acero		Espesor t mm	Propiedades mecánicas		
Designación Simbólica	Designación Numérica		Estirado en frío (+C)		
			$R_{p0,2}$ MPa min.	R_m MPa	A min. %
E335GC	1.0543	$\geq 5 \leq 10$	540	700 a 1050	5
		$> 10 \leq 16$	480	680 a 970	6
		$> 16 \leq 40$	390	640 a 930	7
		$> 40 \leq 63$	340	620 a 870	8
		$> 63 \leq 100$	295	570 a 810	8